



VALLI
GRANULATI



13/10/2020

ARDESIA 0,6/2 mm

DESCRIZIONE

ARDESIA LAMELLARE NERA LAVATA ED ESSICCATA

ANALISI CHIMICA

SiO₂ = 54,8%

Al₂O₃ = 14,5%

Fe₂O₃ = 5,8%

MgO = 3,9%

CaO = 15,9%

Na₂O = 0,6%

K₂O = 3,8%

Altro = 0,7%

COMPOSIZIONE MINERALOGICA

E' principalmente composta da minerali quarzo, muscovite o illite, spesso insieme a biotite, clorite, ematite, pirite e, meno frequentemente, insieme a apatite, grafite, caolinite, magnetite, tormalina, o zircone così come feldspato.

PROPRIETÀ FISICHE

PESO SPECIFICO = 1,25 Kg / l

ANALISI GRANULOMETRICA

+ 2,00 mm = 0%

+ 1,60 mm = 5-20%

+ 1,25 mm = 10-50%

+ 0,80 mm = 20-80%

+ 0,60 mm = 10-40%

- 0,60 mm = 5-20%

Valli Granulati S.r.l.

Via Selva 20 - 24060 Zandobbio (BG) IT - Tel. 035 940249 - Fax 035 943256

www.valigranulati.it - info@valligranulati.it - valligranulati@pec.it

Partita IVA, Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese IT01624170161 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

R.E.A. BG-223742 - Iscr. Albo Impr. Artigiane BG-86340 - Operatore con l'estero BG 019845