



VALLI
GRANULATI

VALLI GRANULATI SRL, P.I. IT01624170161, REA BG-223742
Via Selva 20, 24060 Zandobbio, BG, Italia, tel: 035 940 249
fax: 035 943 256, info@valligranulati.it, valligranulati.it

MICROSFERE di VETRO 2U

Nome commerciale MICROSFERE VETRO 2 U

Descrizione chimica sfere in vetro

Composizione chimica

SiO ₂	70 - 73 %
Na ₂ O	13 - 15 %
K ₂ O	0,2 - 0,6 %
CaO	7 - 11 %
MgO	3 - 5 %
Al ₂ O ₃	0,5 - 2 %
assenza di Silice libera	

Granulometria

Setaccio	Residuo al setaccio - cumulativo	
	MIN	MAX
µm	%	%
250	0	0
212	0	5
180	0	15
106	45	85
63	90	100

Qualità

80% qualità visibile (metodo d'analisi EN-1424)
< 5% granuli di vetro e altre particelle

Dic. 2000