



VALLI GRANULATI

VALLI GRANULATI SRL, P.I. IT01624170161, REA BG-223742
Via Selva 20, 24060 Zandobbio, BG, Italia, tel: 035 940 249
fax: 035 943 256, info@valligranulati.it, valligranulati.it

QUARZO SFERICO BCS 320 0,1/0,3 mm

Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Farbwerte | Color values

L*	> 75,9
a*	< 2,6
b*	< 10,0

Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung Medium grain size	0,19 mm
AFS Kennzahl AFS number	68
Theoretische spezifische Oberfläche Theoretic specific surface area	121 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad Uniformity ratio	85 %
Glühverlust Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet Bulk density fire dried	1,37 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh Size (mm)	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range (%)
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,0		0–0,1
0,355–0,500	0,4	100,0	0–1
0,250–0,355	8,0	99,6	3–12
0,180–0,250	55,0	91,6	45–65
0,125–0,180	33,0	36,6	30–40
0,090–0,125	3,0	3,6	1,5–5
0,063–0,090	0,5	0,6	0–1
0,000–0,063	0,1	0,1	0–0,2

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.