

RASANTE BIANCO 1200



RASANTE BIANCO 1200

DESCRIZIONE

RASANTE BIANCO 1200 è un rasante preconfezionato in polvere a base calce e cemento con inerti dolomitici e silicei, additivi atti a conferire buona lavorabilità di adesione e resistenza finale, con granulometria continua fino 1.2 mm. Utilizzato per la rasatura di pareti esterne e interne, per la finitura a civile fine, idoneo per rifinire e livellare intonaci tradizionali o premiscelati, nuove e vecchie facciate, supporti e massetti in calcestruzzo.



CONFORMITÀ



VALLI GRANULATI SRL
VIA SELVA, 20 - 24060 ZANDOBBIO (BG)

13

UNI-EN 998-1

Malta per scopi generali (GP)
per uso interno/esterno

Resistenza a compressione (N/mm ²)	9
Adesione (N/mm ²)	0,623
Tipo di frattura (FP)	NPD
Assorbimento d'acqua (Kg/m ²)	1,05
Permeabilità al vapore d'acqua (μ)	15/35
Conducibilità termica (W/mk)	0,67
Reazione al fuoco	classe A1
Durabilità	NPD

RASANTE BIANCO 1200



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Prima dell'applicazione del prodotto, assicurarsi che la superficie da trattare sia priva di parti incoerenti o in fase di distacco, di polvere, oli e/o grassi, esente da particolato derivato dall'inquinamento urbano (smog) e da muffe o muschio.

In caso di rivestimenti già esistenti, accertarsi che siano ben aderenti al supporto ed in caso contrario procedere alla rimozione ed al consolidamento della superficie.

APPLICAZIONE

- ☐ Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min +5°C / Max +35°C
Temperatura del supporto: Min +5°C / Max +35°C
- ☐ Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.
- ☐ Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- ☐ Su superfici molto assorbenti e nelle stagioni calde, è consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto.
- ☐ Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 25 Kg con circa 5,5/6 litri di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti e quindi mescolare prima dell'utilizzo.
- ☐ Si applica in spessori fino a 5 mm per mano.
- ☐ Le superfici rasate possono essere lasciate lamate oppure fratazzate sia manualmente sia meccanicamente con frattazzo di spugna per ottenere l'effetto di un tonachino tirato al civile, pronte a ricevere le finiture colorate di qualsiasi natura.
- ☐ Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione dovuta a forte vento e pieno sole o dalla pioggia per almeno 48 ore.

Dati tecnici

Aspetto	Polvere
Granulometria	1,2 mm
Colore	Bianco
Peso specifico	1,4 Kg/l

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate - non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere - sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte.

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il nostro servizio tecnico.

